

Használati utasítás CMC tapétaragasztóhoz

Egyszerű, gyors és könnyen feldolgozható.

A tapéta mintázatának illesztését a falon megkönnyíti, mivel rajta a tapéta eltolható.

Felhasználás előtt a tasak tartalmát szétmérjük és csomómentesen feloldjuk.

1. 0,4 kg ragasztót 8 liter vízben

2. 0,6 kg ragasztót 8 liter vízben

Az így elkészített ragasztó 40-50 m² falfelület tapétázására alkalmas.

A falnak stabilnak, tisztának, simának, teherbírónak és egyenletes nedvszívónak kell lennie. A portalanított falat az 1. szerint bekevert ragasztóval egyenletesen, vékonyan lekenjük.

A 2. szerint elkészített ragasztót vékonyan, de mindenhol jól takaróan a tapéta hátoldali felületére egyenletesen felhordjuk. 10-15 perc száradás után a tapéta a falra simítható.

Minőségét gyártástól számított 1 évig megőrzi.

Származási hely: Törökország

Forgalmazó: Jász-IRON KFT, 5100 Jászberény, Nagykátai út 17

Tel: +36-57-515-071