

Használati utasítás HGT üvegszövet ragasztóhoz

Felhasználáskész, gyárilag bekevert ragasztó üvegszövet-, textil-, papírhátoldalú vinyl- és papírtapéták ragasztásához vakolt falra, gipszkarton-, farost lapokra, beton felületre.

A felület tiszta, száraz, szilárd és sima legyen. A korábbi tapéta- és festékmарadványokat el kell távolítani.

Használat előtt fel kell keverni. Hígítani nem ajánlott.

Felhordása hengerrel vagy ecsettel a tapétacsík szélességében szükséges.

Kiadósság:

Üvegszövet- és textiltapéta	~ 90 m ²
Tapéta ragasztásnál	~ 60 m ²

Porózus felületeket alapozni kell 1 rész HGT ragasztó és 3 rész víz keverékével. A ragasztó teljes száradása min. 24 óra. Teljes száradás előtt az üvegszövet falburkolat festését elkezdni nem szabad.

Tárolása legalább 5 °C-on száraz, hűvös helyen. Enyhén fagyveszélyes.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Jász-IRON KFT, 5100 Jászberény, Nagykátai út 17

Tel: +36-57-515-071